

LEPENKA V PRÁŠKU se používá k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod. Dále nachází uplatnění jako těsnící vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdvihu zhotoveném z půrobetonových dílců, popř. pálených cihel, na sádrokartonových deskách a dalších nosných podkladech. Osvědčuje se jako pojistná hydroizolace pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech, vodních nádržích a jiných konstrukcích. Výhodou je také mimořádná odolnost stékry vůči prostupu CO₂, a tím pádem ochrana konstrukce vůči karbonataci. Stérka je současně velmi prostupná pro vodní páry, čímž umožňuje konstrukci dýchat. S ohledem na snadný prostup vodních par je LEPENKA V PRÁŠKU vhodná i na podklady se sníženou mrazuvzdorností v exteriérových aplikacích. LEPENKA V PRÁŠKU není určena pro estetickou finalizaci povrchu. Tam, kde její cementové šedý odstín nevhoduje, lze na LEPENKA V PRÁŠKU aplikovat veškeré disperzní krycí barevné nátěry, keramické či skleněné obklady, kamenné koberce, ale také volně položit WPC terasy či obdobné dlaždice na terče. V případě dalších povrchových úprav se nedoporučuje používat, jinak doporučované, penetrace, a sice z důvodu vodooddupivosti samotné LEPENKY V PRÁŠKU.

LEPENKA V PRÁŠKU je jednosložková, trvale pružná polymer cementová těsnící suspenze určená pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků.

- jednosložková, má velmi dobrou zpracovatelnost, rozmíchává se pouze s vodou
- pro vnitřní i venkovní použití
- lze nanášet i na vlhký podklad
- výborná přídržnost k podkladu
- trvale odolává vysokému vodnímu přetlaku
- vysoko pružná a umožňuje překlenutí trhlin
- odolná vůči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
- zvyšuje odolnost betonu vůči nejrůznějším agresivním vodám
- odolná trvalému působení kyselých roztoků do pH 1,5 a zásaditých roztoků do pH 13,0
- vysoký difuzní odpor vůči CO₂, čímž zabraňuje karbonataci betonu
- má výbornou UV stabilitu

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být provlhlený, nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. V případě exteriérových aplikací je nezbytné, aby podkladní vrstvy byly mrazuvzdorné.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V PRÁŠKU je dodávána v suchém stavu. Vlastní příprava se provádí tak, že se k suché složce postupně přidává za stálého míchání příslušné množství vody, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. Optimální množství vody je 0,2–0,3 litru/kg suché složky, tzn. 0,6–0,9 litru vody na balení 3 kg, 1,8–2,7 litru vody na balení 9 kg a 3,6–5,4 litru vody na balení 18 kg. Při případném dořeďování stékry je nutno směs dokonale promíchat.

POUŽITÍ

LEPENKA V PRÁŠKU se nanáší štětcem nebo válečkováním, a to nejméně ve dvou až třech vrstvách. Nanášení je vhodné provádět tzv. křížem (tahy štětcem v navzájem kolmých směrech). Druhou, resp. třetí vrstvu je možno nanášet vždy po zatuhnutí předcházející vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená min. tloušťka nátěru pro parotěsnou izolaci je 2 mm. Minimální tloušťka nátěru exponovaného tlakové vodě musí činit 1,5 mm. V ostatních případech činí min. tloušťka 1 mm. Je třeba dbát, aby čerstvý nátěr příliš rychle nevyschnul, protože pak nestáčí polymerní složka vytvořit dostatečně pevné vazby a materiál má sníženou pružnost. Doporučujeme proto aplikovat LEPENKA V PRÁŠKU při vhodném počasí. Je také vyloučené po aplikaci jakýmkoliv způsobem přidávat zářezovou vodu, rodit nebo vlhčit čerstvý nátěr. Veškeré praskliny v podkladu, rohy, napojení a další specifické partie je třeba řešit pomocí TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90-08-2006.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost příslušné redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s hydroizolačním nátěrem LEPENKA V PRÁŠKU nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic.



TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +30 °C
barva	šedá
difúzní odpor Rd; CO ₂	> 250 m/s
difúzní odpor Rd; H ₂ O	< 1 m/s
doba zpracovatelnosti	60 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
měrná spotřeba	1,5–1,7 kg/m ² (2 vrstvy nátěru; 1 mm nátěru)
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou	> 0,9 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou	> 1,0 MPa
přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech	> 1,0 MPa
přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple	> 1,5 MPa
přídržnost k podkladu – počáteční	> 1,5 MPa
schopnost přemostění trhliny	více než 1 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	24 měsíců
tažnost	> 30 %
vodotěsnost	bez průsaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)

Jednotky balení

balení v kartonu

3 kg
9 kg
18 kg

Vydáno 15. 11. 2013, revidováno 15. 5. 2023.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz