



HASOFT®

VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM

– první pomoc, aby zeď nevlhla

2v1 80% účinné látky, SILANU

Charakteristika výrobku:

Hydrofobizační krém nestékavé konzistence k trvalé ochraně zdiva, betonu a jiných savých a minerálních podkladů před dešťovými srážkami, vlhkostí a vodou. K použití jako vodorovná izolace ve zdivu, kde brání kapilárnímu vztlání zdivem, nebo jako hydrofobizační nátěr.

NENASÁVEJ KRÉM

první pomoc proti stříkající vodě

- Proniká do hloubky materiálu
- sníží nasákavost na méně než 90 %
- nemění barvu podkladu
- bez zápachu, pro interiéry i exteriéry
- nestékavá krémová konzistence
- lze na něj aplikovat nátěr.

VYSUŠ ZEĎ KRÉM

první pomoc proti vztlínající vodě

- Vyvrtáš, vytlačíš – hotovo
- účinná látka SILAN pronikne do okolí vrtu
- přeruší cestu vztlínající vodě
- funguje desítky let
- jednoduchá aplikace jen z jedné strany.



NOVINKA, je alternativou VYSUŠ ZDI, zmrazovacích patron

VYSUŠ ZĚĎ KRÉM je jednosložková hydrofobizační hmota s mimořádnou schopností pronikat do hloubky materiálů kapilárním systémem proti směru vody, a tím způsobuje trvalé vysušení cihelného, kamenného, smíšeného a nepáleného zdiva, betonu, pórobetonu, pískovce a dutinových cihel.

Příprava k aplikaci spočívá v odstranění původní omítky nejméně 0,5 m nad hranici zvlhnutí zdiva. Maltové spáry se musí proškrábnout alespoň do hloubky 20 mm. Otvory o průměru 12 mm a rozteči 70–110 mm vrtejte z jedné strany zdiva vodorovně v maltové spáře (nejlépe pod všemi svislými spárami). Hloubka vrtu je rovna síle zdiva minus 30 mm. Po vyvrtání otvoru je nutné vysát nebo vyfoukat tlakovým vzduchem veškeré nečistoty z vrtu.

Aplikaci provádíme pomocí tlakového postřikovače nebo aplikační pistole. Aplikační trubice se zasune do konce vrtu a za postupného vytažování se vyplní celý vrt pomocí krému. Ošetřenou zeď necháme větrat, pokud je to možné, co nejdéle. Omítkový systém HASSAN nebo omítku zušlechtěnou SANACNÍM KONCENTRÁTEM 3 v 1 lze nanášet nejdříve za 14 dnů. Napojení vodorovné izolace na svislé zdivo až po úroveň provedených vrtů je vhodné zhotovit pomocí výrobku LEPENKY V KÝBLU.

| Vydatnost: | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| tloušťka stěny | 150 mm | 300 mm | 450 mm |
| průměr vrtáku | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| hloubka vrtu | 135 mm | 285 mm | 435 mm |
| orientační spotřeba na bm | 150 g | 300 g | 450 g |

NENASÁVEJ KRÉM je jednosložková hydrofobizační hmota s mimořádnou schopností pronikat do hloubky materiálů kapilárním systémem. Používá se jako trvalá ochrana zdiva, betonu, omítek apod. proti dešti, stříkající vodě a vlhkosti. Lze ho použít i jako ochranu proti růstu mechů a lišejníků, vyplavování povjiv a tvorbě vápenných výkvětů. Chrání podklady před působením mrazových cyklů. Po aplikaci není povrch podkladu lesklý.

Příprava podkladu spočívá v odstranění veškerých nesoudržných částí z podkladu, zejména mechu, řas nebo jiných znečištění. Minerální podklad musí být suchý a savý.

Nanášení NENASÁVEJ KRÉMU se provádí pomocí štětce nebo válečku v jednom pracovním kroku. Musí dojít k celoplošné aplikaci bez poruch. Povrch může při aplikaci ztmavnout, ale postupně dojde ke zpětnému zesvětlení do původního odstínu. Nanášení výrobku se nesmí provádět za deště.

Vydatnost: 0,1–0,4 kg/m².

Balení a skladování

VYSUŠ ZĚĎ NENASÁVEJ KRÉM je balen do PP věder 1 kg a 8 kg a do kartuše 250 g. Výrobek se skladuje v původních obalech v suchu při +5 °C až +25 °C. Minimální trvanlivost je 24 měsíců od data výroby v neotevřeném obalu.

Výrobce neručí za škody způsobené nevhodnou aplikací nebo nedodržáním technologického postupu.