



# BLOCK B733 TOP FILL

## BITUMENOVÁ STĚRKA

### TECHNICKÝ LIST

#### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Pro opravy děr, trhlin a prasklin
- Pro vodorovné a svislé plochy
- Bez obsahu rozpouštědel

#### POPIS VÝROBKU

BLOCK B733 TOP FILL je kvalitní opravná a stěrková hmota na bitumenové bázi, zušlechtněná polymery.

BLOCK B733 TOP FILL lze používat na vodorovné i svislé plochy.

#### OBLASTI POUŽITÍ

BLOCK B733 TOP FILL se hodí ve venkovních prostorech k opravám asfaltových střešních pásů, puchýřů, otvorů, trhlin a prasklin, k opravám střešních úžlabí atd.

Jako podklad jsou vhodné asfaltové střešní pásy a nátěry, beton, omítka, zdivo, potěr, kov atd.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřovaný podklad musí být suchý, čistý, zbavený oleje a tuku a volných částic. Je nutno odstranit rez. Silně savé povrchy ošetřete přípravkem GRIP B501 BITUMEN.

#### ZPRACOVÁNÍ

BLOCK B733 TOP FILL lze nanášet stěrkou, zednickou lžící nebo hladítkem. Puchýře, které je nutno opravit, rozřízněte, okraje natavte a zastěrkujte. Poté přestěrkujte přípravkem BLOCK B733 TOP FILL, příp. ve spojení s armovací tkaninou.

Stěrkovou hmotu po okraji stáhněte dohledka do nulové tloušťky.

#### Upozornění:

Až do úplného zaschnutí je nutno zabránit zatížení vodou a působení mrazu. V jednom pracovním kroku lze nanést max. 4 mm, pro rychlejší vytvrdnutí se doporučuje nanášet 2x 2 mm.

Doba schnutí cca 24 hodin na 1 mm, při 23 °C a rel. vlhkosti vzduchu 55 %.

Nepoužívejte v místech s následně trvale stojící vodou.



#### SKLADOVATELNOST

BLOCK B733 TOP FILL je nutno skladovat v suchu a bez mrazu, ideálně při 15 °C až 25 °C. V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku BLOCK B733 TOP FILL nejméně 12 měsíců.

#### DODÁVANÁ BALENÍ

- 1 kg kód výr. 30621651
- 4 kg kód výr. 30621652
- 7 kg kód výr. 30621653

#### GISCODE

BBP10

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota na asfaltové bázi
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C (zabraňte přímému slunečnímu záření), v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Cca 1,4 kg/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 mm
Čištění nářadí	Nářadí lze začeřstva vyčistit vodou



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesе žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesе odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany  
Email: [info.cz@bostik.com](mailto:info.cz@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

