

CESTUSPRAV slouží na opravu výtlučků, výmolů a překopů, a to v tloušťce od 4 až do 10 cm a v ploše maximálně 1 m². Zpracování je za studena a za každého počasí. Jednoduchá aplikace se provádí běžnými postupy ručně (lopatou, hráběmi) nebo s použitím malé mechanizace (ruční pých, vibrační deska). Oprava je hotová rychle a po dokončení lze po povrchu ihned jezdit. Opravené místo je odolné vůči povětrnosti a kombinovanému účinku mrazu a posypových solí. CESTUSPRAV není vhodný do míst, která jsou silně namáhaná pomalou nebo dobržďující dopravou, a na opravu ploch v rozsahu nad 1 m².

CESTUSPRAV je mrazuvzdorná za studena obalovaná směs s frakci 0/8, fungující na bázi silničního asfaltu rozpuštěného v alifatickém rozpouštědle s adhezni přísadou kationaktivního typu pro zlepšení přilnavosti.

- k okamžitému použití bez nutnosti nahřívání
- jednoduchá aplikace
- rychlé provedení opravy
- celoroční použití
- odolnost vůči vlhkosti
- stabilita při skladování

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladem jsou silniční betony či asfaltobetony. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem. Podklad nesmí být zaprášený. Lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa, sníh nebo stojící voda musí být vysušeny. Okraje vysprávký musí být pravidelné a zarovnané.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

CESTUSPRAV je po otevření obalu určen k okamžitému zpracování za studena. Před použitím v nízkých teplotách uchovávejte 24 hod. předem při teplotě nad 15 °C. Za žádných podmínek se nedoporučuje nahřívání směsi nebo opravovaného místa otevřeným plamenem. Nářadí se očistí běžně dostupnými technickými čisticími prostředky (např. technickým benzínem).

POUŽITÍ

Směs se zpracovává ručně nebo s použitím malé mechanizace. Směs je třeba pokládat po vrstvách od 4 do 5 cm. Maximální tloušťka opravy je 10 cm, tj. 2 vrstvy po 5 cm, se zhuštěním každé vrstvy zvlášť. V případě nedodržení tloušťky může docházet k vydrolování směsi. Směs se uloží a pomocí hrábí rovnoměrně rozprostře cca 2–3 cm nad okolní povrch, zkontroluje se její rozložení v celém objemu vysprávký a následně se důkladně zhutní, optimálně vibrační deskou či pýchem. Po zhuštění je směs mírně elastická. Pro odstranění počáteční lepidlosti je vhodné zhuštěný povrch pohodit prachovou frakcí kameniva, aby bezprostředním pojezdem nedocházelo k poškození povrchu. K úplnému vytvrdnutí směsi dojde během 2–3 dnů, dle klimatických podmínek. Při vyšších teplotách je hmota více a déle plastická. Plné vyztužení je po úplném odvětrání rozpouštědla v celé tloušťce, tj. cca po 10 dnech. Pro delší životnost opravy je vhodné okraje opravovaného místa ošetřit asfaltovou zálivkou. Opravená místa lze později překrýt jiným typem celoplošné úpravy (nátěr, mikrokobec za studena, asfaltový beton apod.).

VYDATNOST

Vydatnost činí 25 kg CESTUSPRAVU na 1 m² na tloušťku vrstvy 1 cm, přičemž minimální aplikační vrstva je 4 cm (po zhuštění je možné provést ještě jednu vrstvu 4–5 cm).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	-8 °C až do +40 °C
báze	asfaltové pojivo, kamenivo fr. 0/8
hmotnost sypaná	1,4 g/cm ³
měrná spotřeba	2,4 g/cm ³
odolnost proti teplu	-35 °C až do +80 °C
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	9 měsíců v pytlích; 12 měsíců v PP vědrech
speciální informace	Na směs se nesmí používat k zahřátí plamen!



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení	
balení	v kartonu
12 kg	
25 kg	
25 kg	pytel

Vydáno 14. 10. 2025, revidováno 4. 12. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz