

LEPIDLO NA FÓLIE pro trvalé vzduchotěsné, parotěsné přilepení parotěsných fólií na stavební objekty podle DIN 4108–7 (zdivo, dřevo apod.). Dále také k lepení rozličných druhů fólií na většinu stavebních materiálů. Běžně se používá na spojování, utěšňování a lepení polyetylenových, polyamidových a hliníkových fólií na omítky, beton, dřevo, kov a jiné. Lepidlo je také velmi užitečné při lepení těsnicích pásek při instalaci oken.

LEPIDLO NA FÓLIE je polymerová disperzní jednosložková lepicí a těsnicí hmota.

VÝHODY, POUŽITÍ

- vhodné na různé druhy fólií
- na porézní i neporézní povrchy
- trvale pružné a samolepicí
- odolné vůči stárnutí
- silná lepidlost a přilnavost
- dlouhý otevřený čas
- nestékavá konzistence pro zpracování v pozici nad hlavou
- bez rozpouštědel, silikonů, izokyanátů
- pro vnitřní i venkovní použití

APLIKACE

LEPIDLO NA FÓLIE musí být aplikováno na suchý, čistý podklad, prach, mastnoty, oleje, dehet, bitumen a silikony musí být odstraněny.

Nanášá se jako minimálně 8 mm tlustá housenka na pevný podklad. Nerovnosti je nutné vyrovnat silnější vrstvou lepidla. Parotěsná fólie se opatrně přitlačí na housenku lepidla tak, aby zůstala zachovaná vrstva tloušťky 3–4 mm. Již provedené napojení doporučujeme později zkontrolovat, zda se spoje dodatečným namáháním, vniknutím vlhkosti, působením mrazu nebo uvolněním podkladu neodlepily (DIN 4108 – 7, odst. 7.2.1.).

Čerstvou hmotu a nářadí po použití lze očistit vodou, ztvrdlou hmotu již pouze mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	od +5 °C do +40 °C
barva	modrá
báze	polymerová disperze
hustota	1200 ± 20 kg/m ³
odolnost proti teplu	od -20 °C do +75 °C
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	12 měsíců
speciální informace	doba do vytvoření slupky ~40 min
vydatnost	až 10 m (při tloušťce housenky 8 mm)



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin šíře v kartonu

12 ks

Vydáno 29. 7. 2025, revidováno 17. 12. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz