

**BOSTIK**

RENO C761 BASE

SANAČNÍ POSTŘÍK (PODHOZ) POD SANAČNÍ OMÍTKU

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Vynikající přilnavost
- Použití v interiéru i exteriéru
- Odolnost vůči mrazu a posypové soli

POPIS PRODUKTU

RENO C761 BASE je univerzální omítková směs, která se používá jako základní vrstva pro minerální omítky. Vyznačuje se vynikající přilnavostí k minerálním podkladům. Po zaschnutí a vytvrzení je malta odolná vůči mrazu a posypové soli.

POUŽITÍ

K použití v interiéru i exteriéru budov jako adhezni můstek a spojovací vrstva pod omítku RENO C762 FINISH (nebo jinou sanační omítku či cementovou maltu).

DRUHY POVRCHŮ

Minerální podklady neobsahující sádro.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí být savý, zbavený sádry a nepřilnavých vrstev (asfalt, tuk, mastnota, olej, prach, barva). U hladkých, nesavých a zvětralých podkladů lze zvýšit přilnavost pomocí MIX A793 EMULSION.

Vrstvy uvolněné omítky je třeba opatrně odstranit do výšky nejméně

80 cm nad vlhkou nebo zasolenou zónou. Maltu mezi spárami vyškrábněte do hloubky přibližně 2 - 3 cm. Poškozené cihly by měly být odstraněny a nahrazeny novými. Zdivo důkladně očistěte ocelovým kartáčem, stlačeným vzduchem (zdivo nechte vyschnout). Podklad musí být důkladně navlhčen. V případě výkvětů solí vystupujících ze zdiva použijte přípravek CLEAN R581 ANTI SULFAT. Aby nedocházelo k migraci solí, je nutné denně odstraňovat stavební suť, vznikající v okolí sanovaného objektu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	cement, kamenivo a přísady
Barva	světle šedá
Zrnitost	0 - 4 mm
Množství vody pro rozmíchání	3,5 - 4,0 l / 25 kg
Třída malty	GP CS IV podle DIN EN 998-1 (P III podle DIN V 18550)
Pevnost v tlaku	6 N/mm ²
Hodnota μ	< 15
Doba zpracování	cca 1 hodina při +20 °C
Hloubka vniknutí vody	> 5 mm po 1 hodině > 20 mm po 24 hodinách
Teplota při zpracování	nad +5 °C

APLIKACE

Do čisté nádoby nalijte odměřené množství vody (3,5 l na 25 kg postřiku) a poté do ní nasypete obsah pytle RENO C761 BASE. Důkladně promíchejte pomaloběžným míchadlem po dobu přibližně 3 minut. Maltu nahazujte pro dosažení hrubé struktury podkladu s efektem bradavičnatého povrchu s pokrytím plochy podkladu cca 50 %. Maltu je třeba spotřebovat před vytvrzením (nepoužívejte ji ani po opětovném promíchání).

Čerstvě nanesenou vrstvu postřikové malty RENO C761 BASE je třeba chránit před příliš rychlým úbytkem vody, zejména venku, kde je malta vystavena slunečnímu záření nebo větru. Při aplikaci v interiéru chraňte před průvanem a vysokými teplotami. Chraňte před mrazem. RENO C761 BASE se nehodí k vyrovnávání nerovností.

Aby nedošlo ke ztrátě dobré přilnavosti k podkladu, měla by být sanační omítko RENO C762 FINISH nanesena do 24 až 48 hodin po aplikaci RENO C761 BASE.

NÁSTROJE

Zednická lžice nebo zednická naběračka, elektrické míchadlo.

ČIŠTĚNÍ

K čištění ihned po použití použijte čistou vodu. Již zatuhlé zbytky malty lze čistit pouze mechanicky.

SPOTŘEBA

Spotřeba je cca 5 kg/m² omítané plochy. Z 25 kg pytle lze získat přibližně 16 l malty připravené k použití.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí závisí na typu podkladu a na teplotních a vlhkostních podmínkách v místnosti.

Další práce provádějte po 24 až 48 hodinách po nanesení postřikové vrstvy.

UPOZORNĚNÍ

Obsahuje cement, způsobuje podráždění kůže a očí.

Seznamte se s informacemi na obalu a v bezpečnostním listu výrobku.

SKLADOVATELNOST

9 měsíců v původním uzavřeném obalu. Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě nad +5 °C. Chrňte před mrazem.

DODÁVANÁ BALENÍ

KÓD VÝR.	BALENÍ
30622828	pytel 25 kg

GISCODE

ZP 1

ATESTY



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- MIX A793 EMULSION
- CLEAN R581 ANTI SULFAT
- RENO C762 FINISH



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesе žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesе odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.